## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-162685

(43) Date of publication of application: 06.07.1988

(51)Int.CI.

C07D311/62

(21)Application number : **61-308098** 

(71)Applicant: KIKKOMAN CORP

(22)Date of filing:

26.12.1986

(72)Inventor: ARIGA TOSHIAKI

HAMANO MITSUTOSHI FUKUSHIMA DANJI

## (54) PRODUCTION OF PROANTHOCYANIDIN

## (57) Abstract:

PURPOSE: To easily obtain the titled substance useful as antioxidant, raw material for pharmaceuticals, etc., from a proanthocyanidin-containing liquid in high yield, by using a PS resin as an adsorbent resin and eluting the adsorbed component with a polar solvent at a specific temperature.

CONSTITUTION: A liquid containing proanthocyanidin

[e.g. a 2W10-mer containing the nit of formula (R1 is H or OH; R2WR4 are H, OH, methoxy, etc.; R5 is H, galloyl or glycopyranosyl) as a constituent unit] which is obtained generally by the extraction of various vegetables with an aqueous medium is adsorbed to a PS resin. The resin is washed with a polar solvent at ≤50°C (usually at 0W50°C) and then the adsorbed component is eluted with a polar solvent at ≥60°C (preferably at 80W150°C) to obtain the objective proanthocyanidin. The polar solvent used in the above processes is preferably water or a

mixture of water and 20% ethanol, methanol, propanol, etc.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

## THIS PAGE BLANK (USPTO)

Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# HIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-162685

@int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)7月6日

C 07 D 311/62

6971-4C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

**9**発明の名称 プロアントシアニジンの製造法

②特 顧 昭61-308098

學出 願 昭61(1986)12月26日

切発 明 者 福 島 男 児 埼玉県大宮市高昇町3-40

の出 願 人 キッコーマン株式会社 千葉県野田市野田339番地

明 # 曹

#### 1. 発明の名称

プロアントシアニジンの製造法

#### 2. 特許蔚求の範囲

プロアントンアニジン含有液をポリスチレン系 街階に吸着させた後、放吸着区分を極性溶媒を用いて50℃以下で洗浄し、次いで60℃以上で極 性溶媒を用いて溶出させことを特徴とするプロア ントンアニジンの製造法。

#### 3.発明の詳細な説明

#### [産業上の利用分野]

本発明は、食品、化粧品の酸化防止剤や医薬品等の製造原料として有用なプロアントシアニジンを効率及く製造する方法に関する。

#### 〔従来の技術〕

従来知られているプロアントンアニジンの分離 法としては、例えばセファデックスレHー20等 のデキストラン誘導体を担体とするカラムタロマ トグラフィー法 [ R. S. Tompson等等、 J. Chem. Soc. Perkin I, No.11, 1387 (1972))、ポリアミドを担体とするカラムクロマトグラフィー法[J. P. Van Buren 等者、J. Food Sci., vol.31, 964 (1966)]、あるいはンリカゲルを用いる液体タロマトグラフィー法[C. William Glennie等者、J. Agric. Food Chem., vol.29, 965~968 (1981)] 等が並げられる。

#### [発明が解決しようとする問題点]

#### [問題点を解決するための手段]

上記実情に鑑み、本苑明者やはブロアントシア

#### 特開昭63-162685(2)

ニジンを効率良く分離するのに有効な種々の吸着 網頭を選択すべく経意検討を重ねた結果、プロア ントシアニジンを分離するに際し、吸着網顧としてポリスチレン系網脂を用い、また60℃以上で 便性溶媒を用いて溶出させれば、高純度のプロア ントンアニジンを著しく効率良く得ることが出来 ることを見出し、本発明を完成するに到った。

即ち、本発明はプロアントシアニジン含有液をポリスチレン系樹脂に吸着させた後、該吸着区分を低性溶媒を用いて50℃以下で洗净し、次いで、60℃以上で医性溶媒を用いて溶出させることを特徴とするプロアントシアニジンの製造法である。

以下、本苑朋を詳述する。

)

本発明で言うプロアントシアニジンは、各種の 植物体中に存在する縮合型タンニン、すなわちフ ラバンー3ーオールまたはフラバンー3。4ージ オールを構成単位として縮合もしくは重合により 結合した化合物群であって、これらは酸処理によ りシアニジン、デルフィニジン、ペラルゴニジン

先す、本発明で用いるプロアントシアニシン含有液は、プロアントシアニジンを含有する液であれば何れを用いても良く、偶えばリンゴ、ブドウ、柿、クランベリー等の果実の水抽出液、小豆、乳大豆等の豆類の水浸渍液、大食、麻黄、傷傷皮等の茶草の含水アルコール抽出液またはプロアントンアニジン合成反応物の含水アルコール溶液等が具体例として挙げられる。

そして、吸着樹脂として用いられるポリスチレン系樹脂としては、例えばダイヤイオンHP2 O、HP21、SP206、SP207、CHP 3C、CHP5C、CHP20P(以上、何れも 三菱化成工業社製)、アンバーライトXADー 1、XAD-2、XAD-4(何れもオルガノ社 製)等が好適な例として挙げられる。

前記したプロアントシアコジン含有液を、そのまま、必要により水またはエタノール、メタノール、プロパノール、ブタノール、アセトニトリル、アセトン等の有機密線に潜かしたものを、ポリスチレン系樹脂に吸着させ、次いで散吸着区分

等のアントシアニジンを生成するところから、こ の名称が与えられているものである。

従って被プロアントシアニジンとしては、上記 構成単位の2量体、3量体、4量体さらに10最 作以上の高分子のプロシアニジン、プロデルフィ ニジン、プロベラルゴニジン等のプロアントシア ニジンおよびそれらの立体異性が全て含まれ、次 の一般式

(武中、 R i は水素または水酸基、 R 2、 R 4、 R 4 は 水 素、 水酸 蓋また は メトキ シル 基、 R 5 は 水 素、 ガロイル 基また は グリコ ピラノ シル 基である。)で示されるフラバンー3ーオールまたはフラバンー3、 4ージオールを構成単位とした 2~10最体等である。

を、極性密媒を用いて50℃以下、通常0~50 ℃の範囲で洗浄する。

上記板性格膜としては、水またはエタノール、メタノール、プロパノール、ブタノール、アセトニトリル、アセトン、酢酸等の通常20%(v/v) 程度以下の濃度の優性溶膜を用いるのが望まし

そして、目的物であるプロアントシアニジンを 常出させるに蘇し、60℃以上で極性物媒を用い て溶出させる。

なお、上記極性擦摸としては水またはエタノール、メタノール、プロパノール、ブタノール、アセトン、酢酸等の有機溶媒が用いられ、特に望ましくは水または20%(v/v)以下の濃度のエタノール、メタノール、プロパノール等である。

また、初出させる際の區底は、60℃以上で行ない、望ましくは80~150℃程度である。たお、60℃未満であると目的とするプロアントシアニジンの回収率が著しく低下するため、本発明

#### 特開昭63~162685(3)

に於いては不適である。

上記操作により、目的とする高純度のブロアントッフニジンを収率良く、しかも簡易な操作で得ることが出来る。

#### [発明の効果]

本発明によれば、高純度のプロアントシアニジンを顕易な操作で、収率良く得ることが出来、本発明は産業上習しく有意義である。

以下、実施例により本発明を具体的に示す。 〔実施例〕

#### 実施例1

新鮮なトチの木(Aesculus hippocastanum)の外皮 1 細をメタノール68とともにワーリンダブレン ダー中で磨砕抽出し、水性メタノール抽出液58 を得た。これを石油エーテル58で3回洗浄した 後、35~38℃で液圧濃縮してメタノールを除 去し、しかる後水を加えてブロアントシアニジン 含有水溶液28を得た。

この水溶液にポリスチレン系樹脂としてセパピーズSP207 (三菱化成工集社製)150gを

派加し、5℃で20時間挺搾し、ブロアントシアニジンを前記SP207に吸収させた。

次いでこの樹脂を20℃の水2 & で3時間優温 させて洗浄し、非吸着性物質を除去した。

そして該樹面を分別した後水を切り、240gのプロアントシアニジンを吸着させた起調樹間を 得た。これを各々7.5gずつ耐圧性性付サンプルピン(200m容)に移し、第1表に示す各試験 溶媒75mを加え、更に第1表に示す各試験温度 にて、それぞれ3時間振盛して熔出させた。

溶出終了後グラスフィルターで確認し、次いで 上記溶出溶媒と同一の溶媒を用いて76㎡に合わ せ分析に供し、その結果を第1表に示した。

なお、試料中のプロアントシアニジンの分析 は、塩酸ープタノール法 (W. E. Fillis: J. Sci. Fd Agric. 10, 135 (1959) ) により、ロイコアン トシアン量を O D 550 nmとして、制定した。

第1表 プロアントシアニジンの溶出量(ODasonm)

遊鹿	水	5% (v/v) = 81-1	10% (v/v) エタノール
30°C	0. 024	0. 038	0.067
50℃	0.033	0.065	0.112
80°C	0.062	0. 113	0. 185
80°C	0. 128	0.204	0.319
100°C	0. 200	0. 305	0. 480
120°C	0.295	0.442	0. 637
150°C	0. 141	0. 210	0. 320
170℃	0. 035	0.072	0. 122

第1表より明らかな如く、何れの極性溶媒を用いた場合に於いても、60℃以上の加熱条件下では著しくプロアントップニジンの容出量が増加することが認められた。

#### 实施例2

予め1N- NaOH、本及びメタノールで洗剤済 みのポリスチレン系樹脂ダイヤイオンHP20 (三変化成工業社製)28を水中で膨調させた 後、ヒーターを装飾し、かつ断熱材で包装したス テンレスカラム(10×40ca)に充填した。そ れにリンゴ酒製造用のリンゴジュース(果汁10 0%、 pH35、 放皮126、 プロアントシアニ ジン2~6 量体含量 Q.10%) 40 8 を 5 V: 1 の速度(5℃)で流し、プロアントシアニジンを 吸着させた。次いで上記と同じ筑速で、40℃の 水68にて洗浄し低分子のフェノール性物質を除 去した。次に94−96℃の熱水88を用いてS V: 1の速度で静出させた。商出液をフラッシュ エバポレーターで500៧まで濃縮した後、常法 により疎結乾燥して粗ブロアントシアニジン35 8を得た。本品のプロアントシアニジン〔2~8 量体)の含量は75%(w/w)、原料リンゴジュ ースからの回収率は66%(w/w)であった。

なお、第2妻に示される対照1及び対照2は、

## 特開昭63-162685(4)

上記録作のうち、ポリステレン系樹脂ダイヤイオンHP20の代わりにデャストラン誘導体(セファデァタスLH-20)及びポリアミド(ポリアミドC-200)を用いる以外は、上記と全く同様に処理して得たものである。

第2表中、プロアントンアニジンの2~6量体の定量は、先ず、検体中の全フラバノールをR.B. Broadhurst らの方法(J. Sci. Fd Agric., 1978, 29, 788-794)により定量する。一方で、同じ検体のフラバノールの分子量分布をA.G.H. Leaらの方法(J. Sci. Fd Agric., 1978, 29, 471-477)によりTLCで分離し、高速薄層クロマトスキャナ(CS-920型、島津製作所製)にて分析した。この2つのデータからプロアントンアニジン2~6量体を算出した。なお、標準品として、R. Eastmond の方法(J. Inst. Brew., 1974。vol.80。188-192)により合成した2量体プロンアニジンB-3を用いて検量線を作成し、定量値は2量体プロンアニジンB-3を用いて検量線を作成し、定量値は2量体プロンアニジンB-3模算値として算出した。

)

第2表より明らかな如く、本発明によれば対照 1及び対照2に比し、著しく高純度のプロアント シアニジンを得ることの出来ることが認められ た。

Ø æ Ж 噩 N G 灰 × --井 絮 × œ EU: 岭 4 Ø 灰 4 23 変 罫 32 % × 36 æ S ø 皂 m Ю # ÇV Q := [ % (a/w) ] (W/W) \* グロイグース ソトシアニジン 無 丝 屋体の会員 144 8 ١. ш  $\sim$ 定項目 F 10 HH Ē ł 벁

対異1:ダネストラン部等体樹脂 (センフデックスLHー20(スウェーゲン、ファルャップ社製)〕 対照2:ポリフェド樹脂 (ポタフェドC-200(和光鏡楽工楽社製)〕

特許出願人 キッコーマン株式会社